

MG POLYTEX[®]

ORIGINAL

De Polytex[®] Original is een waterdicht damp-open membraan, samengesteld uit twee lagen polypropyleen met daartussen de functionele microporeuze film. De Polytex[®] Original beschermt de constructie tegen wind en regen terwijl potentieel damp door de Polytex[®] Original naar buiten kan. De Polytex[®] Original is KOMO gecertificeerd. De Polytex[®] Original Plus is voorzien van een geïntegreerde kleefstrook waardoor een tape bij de overlappen niet vereist is.

Toepassing

De Polytex[®] Original wordt als waterdichte, damp-open laag aan de koude zijde van dak- en gevelconstructies in nieuwbouw en renovatie toegepast. Polytex[®] kan in daken en gevels zowel direct op harde als op zachte ondergronden worden toegepast.

Voordelen

- ✓ Waterdicht
- ✓ Damp-open
- ✓ Wind- & regendicht
- ✓ Hoge treksterkte en rek bij breuk
- ✓ KOMO gecertificeerd
- ✓ Kan direct op plaatmateriaal en op minerale wol worden aangebracht
- ✓ 100% recyclebaar
- ✓ Dak en gevel
- ✓ De Polytex[®] Original Plus is voorzien van een geïntegreerde kleefstrook

Omschrijving	Breedte	Lengte	Artikelnr.	EAN code	Hoeveelheid	Gewicht
Polytex [®] Original	1,50 m	25 m	8212515026	8714672002676	49 rol / pallet	5 kg
	1,50 m	50 m	8212515000	8714672000825	30 rol / pallet	10 kg
	3,00 m	50 m	8212530010	8714672000924	30 rol / pallet	20 kg
Polytex [®] Original Plus (met geïntegreerde kleefstrook)	1,50 m	50 m	8212515002	8714672002430	30 rol / pallet	10 kg



Voor gevels



Voor daken



Op harde ondergrond



Op zachte ondergrond



Waterdicht



Maximaal 2 maanden UV bestendig



Damp-open



Bestendig tot 80°

Specificaties

Open verwerkingstijd 2 maanden	Temperatuur bestendigheid - 40°C / 80°C
Gewicht 130 gr / m²	Relatieve vochtweerstand Sd 0,03 m
Nagelscheurweerstand initieel (lengte) 160 N	Waterdichtheid W1
Nagelscheurweerstand initieel (dwars) 190 N	Brandklasse E
Treksterkte initieel (lengte) 300 N / 50 mm	Rek bij breuk (lengte) 70 %
Treksterkte initieel (dwars) 200 N / 50 mm	Rek bij breuk (dwars) 70 %



MG POLYTEX® ORIGINAL

Verwerking

De Polytex® Original dakpansgewijs aanbrengen waarbij horizontale overlappen minimaal 150mm dienen te zijn. Niet en overlap naden afplakken met VASTR® Spinvlies tape. Polytex® wordt met behulp van RVS nieten op de constructie aangebracht waarna de (stof)tengels over de nieten geplaatst worden. Onder de (stof)tengel dient VASTR® Nageldichtband aangebracht te worden om de waterdichtheid van schroefgatverbinding te kunnen garanderen. De Polytex® Original altijd leesbaar vanaf de buitenzijde aanbrengen. Bij toepassing in combinatie met gevelbeplating wordt een knellat over de nieten op de stijl aangebracht. Ter plaatse van een hoek dient het membraan omgezet te worden tot de eerst volgende stijl, waar deze met nieten en eventuele knellat bevestigd wordt. Voor optimale waterkering en levensduur dient er VASTR® Butyl tape onder de tengel aangebracht te worden.



Gerelateerde producten

Tyvek®

FlexWrap tape



MG VASTR®

Spinvlies tape



MG VASTR®

Butyl tape



MG VASTR®

Nageldichtband



Omschrijving

Tyvek® FlexWrap tape
VASTR® Spinvlies tape
VASTR® Butyl tape
Tyvek® Nageldichtband

Breedte

60 mm
75 mm
30 mm
60 mm

Lengte

10 m
25 m
20 m
20 m

Artikelnr.

8106001000
8107502504
8103002000
8106002010

EAN code

5450208029771
8714672005202
8714672005233
8714672005332

Hoeveelheid

3 rol / doos
8 rol / doos
8 rol / doos
5 rol / doos



INSTRUCTIEVIDEO

Nog niet helemaal zeker hoe je de Polytex® Original het beste kunt verwerken? Scan de QR-code en bekijk onze instructievideo's.



Al onze producten zijn uitsluitend bedoeld als bouw- of constructiemateriaal. Daarom wordt van de gebruiker van onze producten verwacht dat hij bekend is met de basisprincipes van de bouwfysica, de regionaal geldende bouwnormen en het officiële nationale bouwbesluit. Meuwissen Gerritsen B.V. en/of onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (onzorgvuldig of onjuist) gebruik van onze producten.



MEUWISSEN GERRITSEN

INFO@MG-BOUW.COM

023 - 303 28 08

MG-BOUW.COM